

Тип цемента	Портландцемент без вспомогательных компонентов и минеральных добавок
Класс прочности	52.5 нормальноотвердеющий
Обозначение	ЦЕМ 0 52.5Н ГОСТ 31108-2020
Производитель	ООО "Цементум Волга"
Адрес	Россия, 412902, г. Вольск, Саратовская обл., ул. Цементников, д. 1
Сертификат	РОСС RU С-RU.СЛ02.В.00577/23, срок действия с 25.09.2023 по 24.09.2024

Качественные характеристики ЦЕМ 0 52.5Н
Период: I квартал 2024 год
Средние значения результатов физико-механических испытаний

Показатель	Единица измерения	Фактическое значение	Предел значения по ГОСТ 31108-2020
Остаток на сите с размером отверстий 45 мкм	%	2.8	-
Удельная поверхность по Блейну	см ² /г	3730	-
Нормальная плотность цементного теста	%	27.6	-
Водоотделение	%	26.6	-
Начало схватывания	мин	140	не ранее 45
Конец схватывания	мин	180	-
Предел прочности при сжатии 2 суток	МПа	26.5	не менее 20
Предел прочности при изгибе 2 суток	МПа	4.9	-
Предел прочности при сжатии 28 суток	МПа	56.8	не менее 52.5
Предел прочности при изгибе 28 суток	МПа	8.6	-
Предел прочности при сжатии после пропаривания	МПа	45.0	-
Равномерность изменения объема	мм	0.6	не более 10

Химический состав цемента (%)

Показатель	Фактическое значение	Предел значения по ГОСТ 31108-2020
SiO ₂	20.3	-
Al ₂ O ₃	4.5	-
CaO	65.0	-
Fe ₂ O ₃	3.5	-
MgO	0.9	-
TiO ₂	0.2	-
P ₂ O ₅	0.2	-
SO ₃	3.0	не более 4.0
Na ₂ O	0.2	-
K ₂ O	0.7	-
Na ₂ Oэкв.	0.6	-
П.П.П.	1.0	не более 3.0
Cl	0.01	не более 0.1

Минералогический состав клинкера (%)

Показатель	Фактическое значение
C ₃ S	71.0
C ₂ S	8.9
C ₃ A	5.9
C ₄ AF	11.6
CaOсв.	1.0

На ООО «Цементум Волга» действует система менеджмента качества ISO 9001:2015