



Тип цемента	Портландцемент для бетона аэродромных покрытий
Класс прочности	52,5 нормальнотвердеющий
Обозначение	ЦЕМ I 52,5Н АП ГОСТ Р 55224-2020
Производитель	ООО "Цементум Центр"
Адрес	Россия, 140414, г. Коломна, ул. Цементников, д. 1
Сертификат	РОСС RU C-RU.СЛ02.В.00786/25, срок действия с 10.06.2025 по 09.06.2026

Качественные характеристики ЦЕМ I 52,5Н АП**Период: III квартал 2025 год****Средние значения результатов физико-механических испытаний**

Показатель	Единица измерения	Фактическое значение	Предел значения по ГОСТ Р 55224-2020
Остаток на сите с размером отверстий 45 мкм	%	2,2	-
Удельная поверхность по Блейну	см ² /г	3639	не менее 2800, не более 4000
Нормальная густота цементного теста	%	27,4	не более 30
Водоотделение	%	26,7	не более 28
Начало схватывания	мин	135	не ранее 120
Конец схватывания	мин	180	-
Предел прочности при сжатии 2 суток	МПа	26,4	не менее 20
Предел прочности при изгибе 2 суток	МПа	4,5	-
Предел прочности при сжатии 28 суток	МПа	57,6	не менее 52.5
Предел прочности при изгибе 28 суток	МПа	7,7	не менее 6.5
Равномерность изменения объема	мм	1,0	не более 10

Химический состав цемента (%)

Показатель	Фактическое значение	Предел значения по ГОСТ Р 55224-2020
SiO ₂	19,7	-
Al ₂ O ₃	4,6	-
CaO	62,9	-
Fe ₂ O ₃	3,2	-
MgO	3,3	-
SO ₃	2,6	не более 4,0
Na ₂ O	0,1	-
K ₂ O	0,5	-
Na ₂ Oэкв.	0,4	не более 0,8
П.П.П.	1,5	не более 5,0
H.O	0,6	не более 5,0
Cl	0,01	не более 0,1

Минералогический состав клинкера (%)

Показатель	Фактическое значение
C ₃ S	72
C ₂ S	6
C ₃ A	7
C ₄ AF	11

На ООО «Цементум Центр» действует система менеджмента качества ISO 9001:2015