





RA.RU.210M1

## Общество с ограниченной ответственностью «МГУЛАБ»

(ООО «МГУЛАБ»)

127055, Россия, г. Москва, ул. Новослободская, д. 37, корп. 2, этаж 1, пом. I, ком. 1, 2, 3, 4 ОКПО 45324792; ОГРН 1157746467856; ИНН 7716795103; КПП 770701001

## Испытательный центр «МГУЛАБ»

(ИЦ «МГУЛАБ»)

127055, Россия, г. Москва, ул. Новослободская, д. 37, корп. 2, этаж 1, пом. I, ком. 2, 4; корп. 1, этаж 1, пом. I, ком. 5, 7, 8

+7 495 120-67-97; info@msulab.ru; msulab.ru







#### **УТВЕРЖДАЮ**

И.о. руководителя Испытательного це**м**тра

Е.В. Побегуц

13.05.2025

# Протокол испытаний

№ 81046-6.1

### 1 Сведения о заказчике А

1	Тип	Юридическое лицо
2	Наименование	ООО ФИРМА "ЦЕМИСКОН"
3	ИНН	5036007104
4	кпп	503601001
5	Юридический адрес	142101, Московская обл., г.о. Подольск, г. Подольск, Цементный проезд, д. 6A, стр. 1, ком. 69
6	Фактический адрес места осуществления деятельности	142101, Московская обл., г.о. Подольск, г. Подольск, Цементный проезд, д. 6A, стр. 1, ком. 69
7	Контактное лицо	Зубехина Галина Викторовна
8	Телефон	+74952338870
9	Email	cemiskon@mail.ru

ИЦ «МГУЛАБ»	Протокол испытаний	No 81046-6 1
	T IPOTOROJI VIOLIBITATIVI	14= 010-0.1

# 2 Сведения о Пробе

1	Шифр пробы	81046-6
2	Наименование <sup>А</sup>	Портландцемент ЦЕМ I 52,5Н ЖИ ГОСТ Р 55224-2020. Изготовитель и адрес: ООО «Цементум Центр», Россия, 140414, Московская обл., г. Коломна, ул. Цементников, д. 1. Партия № 134 от 01.04.2025 -03.04.2025 г. Объем 2000 т.
3	Объект испытаний <sup>А</sup>	Строительные материалы естественного происхождения
4	Информация об отборе	Проба предоставлена Заказчиком
5	Сопроводительные документы	Задание № 51/Р-25 от 09.04.2025 г., Акт отбора пробы №81046-6 от 28.04.2025
6	Место отбора <sup>A</sup>	Помещение ООО Фирма "Цемискон" 142101, Московская обл., г.о. Подольск, г. Подольск, Цементный проезд, д. 6A, стр. 1, ком. 57
7	Дата отбора <sup>A</sup>	28.04.2025
8	Дата приема	28.04.2025
9	Даты осуществления лабораторной деятельности	28.04.2025 — 13.05.2025
10	Адрес проведения испытаний	127055, Россия, г. Москва, ул. Новослободская, д. 37, корп. 2, этаж 1, пом. I, ком. 2, 4; корп. 1, этаж 1, пом. I, ком. 5, 7, 8

# 3 Сведения о средствах измерений

Nº ⊓/⊓	Наименование типа, тип	Модификация	Заводской номер	Свидетельство о поверке
1	2	3	4	5
1	Установка спектрометрическая МКС-01A «МУЛЬТИРАД»	MKC-01A	19103	№ С-ДНС/30-05- 2024/343638831, до 29.05.2025
2	Весы электронные лабораторные ХЕ-1500	XE	021510056	№ С-МА/11-10- 2024/377906464, до 10.10.2025

# 4 Результаты испытаний

N <u>∘</u> π/π	Показатель	Единица измерения	Резуль- тат	Погреш- ность (неопре- делен- ность)	Документ, устанавливающий правила и методы испытаний (исследований) и измерений
1	2	3	4	5	6
1	Удельная активность калия-40 <sup>Б</sup>	Бк/кг	145	65	Методика измерения активности радионуклидов с использованием сцинтилляционного гамма-спектрометра с программным обеспечением Прогресс (2016)

1	2	3	4	5	6
2	Удельная активность радия- 226 <sup>Б</sup>	Бк/кг	88,0	15,0	Методика измерения активности радионуклидов с использованием сцинтилляционного гамма-спектрометра с программным обеспечением Прогресс (2016)
3	Удельная активность тория- 232 <sup>б</sup>	Бк/кг	18,5	7,5	Методика измерения активности радионуклидов с использованием сцинтилляционного гамма-спектрометра с программным обеспечением Прогресс (2016)
4	Удельная активность цезия Cs- 137 <sup>б</sup>	Бк/кг	<3,6	_	Методика измерения активности радионуклидов с использованием сцинтилляционного гамма-спектрометра с программным обеспечением Прогресс (2016)
5	Удельная эффективная активность ЕРН <sup>Б</sup>	Бк/кг	125	19	ГОСТ 30108-94 Материалы и изделия строительные. Определение удельной эффективной активности естественных радионуклидов (с Изменениями N 1, 2), 4.2

## 5 Расшифровки сносок

### 6 Примечания

Дополнения, отклонения или исключения: отсутствуют.

Информация об особых условиях испытаний: отсутствует.

Протокол испытаний не должен быть воспроизведен не в полном объеме без разрешения Испытательного центра «МГУЛАБ».

Испытательный центр «МГУЛАБ» не осуществлял отбор проб и не несет ответственности за стадию отбора проб и информацию, предоставленную Заказчиком.

Результаты испытаний относятся только к пробам, прошедшим испытания.

«<»/«>» означает, что результат испытаний не может быть достоверно установлен, т.к. выходит за нижний/верхний предел диапазона определения.

<sup>&</sup>lt;sup>А</sup> Информация предоставлена заказчиком (орфография и пунктуация сохранены).

<sup>&</sup>lt;sup>Б</sup> Расширенная неопределенность измерений при коэффициенте охвата k = 2, P = 0,95.

ИЦ «МГУЛАБ»	Протокол испытаний	№ 81046-6.1

Больше информации о показателях доступно:

- в PDF-версии документа по ссылкам в наименованиях показателей;
- по QR-коду;
- по ссылке: msulab.ru/knowledge/.



	_			_		_
C	u	•	ıa	0	и	JI

Oociabiii.		
Менеджер по качеству		А.О. Чекурова
	Конец Протокола испытаний	
	конец протокола испытании	