

Тип цемента	Портландцемент
Класс прочности	42,5 быстротвердеющий
Обозначение	ЦEM I 42,5Б ГОСТ 31108-2020
Производитель	Обособленное подразделение ООО "Цементум Центр" (п. Ферзиково)
Адрес	Россия, 249803, Калужская обл., Ферзиковский р-н, д. Бронцы, ул. Гагарина, д. 1
Сертификат	РОСС RU C-RU.НЕ31.В.00048/25, срок действия с 03.06.2025 по 02.06.2026

Качественные характеристики ЦЕМ I 42,5Б**Период: IV квартал 2025 год****Средние значения результатов физико-механических испытаний**

Показатель	Единица измерения	Фактическое значение	Предел значения по ГОСТ 31108-2020
Остаток на сите с размером отверстий 32 мкм	%	9,5	-
Удельная поверхность по Блейну	см ² /г	3576	-
Нормальная густота цементного теста	%	27,2	-
Начало схватывания	мин	200	не ранее 60
Конец схватывания	мин	240	-
Предел прочности при сжатии 2 суток	МПа	28,7	не менее 20
Предел прочности при изгибе 2 суток	МПа	5,1	-
Предел прочности при сжатии 28 суток	МПа	55,8	42,5 - 62,5
Предел прочности при изгибе 28 суток	МПа	8,2	-
Равномерность изменения объема	мм	1	не более 10

Химический состав цемента (%)

Показатель	Фактическое значение	Предел значения по ГОСТ 31108-2020
SiO ₂	19,0	-
Al ₂ O ₃	4,7	-
CaO	64,4	-
Fe ₂ O ₃	3,2	-
MgO	1,2	не более 5,0
SO ₃	2,8	не более 4,0
Na ₂ O	0,1	-
K ₂ O	0,7	-
Na ₂ Oэкв.	0,6	-
H ₂ O	0,5	не более 5,0
П.П.П.	3,5	не более 5,0
Cl	0,02	не более 0,1

Минералогический состав клинкера (%)

Показатель	Фактическое значение
C ₃ S	76
C ₂ S	2
C ₃ A	7
C ₄ AF	11

На ОП ООО «Цементум Центр» (п. Ферзиково) действует система менеджмента качества ГОСТ ISO 9001-2015