



Тип цемента	Портландцемент со шлаком до 20%
Класс прочности	42.5 нормальноотвердеющий
Обозначение	ЦЕМ II/A-Ш 42.5Н ГОСТ 31108-2020
Производитель	ООО "Цементум Волга"
Адрес	Россия, 412902, г. Вольск, Саратовская обл., ул. Цементников, д. 1
Сертификат	РОСС RU C-RU.СЛ02.В.00673/24, срок действия с 10.06.2024 по 09.06.2025

Качественные характеристики ЦЕМ II/A-Ш 42.5Н**Период: I квартал 2025 год****Средние значения результатов физико-механических испытаний**

Показатель	Единица измерения	Фактическое значение	Предел значения по ГОСТ 31108-2020
Остаток на сите с размером отверстий 45 мкм	%	3.1	-
Удельная поверхность по Блейну	см ² /г	3812	-
Нормальная плотность цементного теста	%	28.8	-
Начало схватывания	мин	210	не ранее 60
Конец схватывания	мин	255	-
Предел прочности при сжатии 2 суток	МПа	22.7	не менее 10
Предел прочности при изгибе 2 суток	МПа	4.4	-
Предел прочности при сжатии 28 суток	МПа	47.5	42.5-62.5
Предел прочности при изгибе 28 суток	МПа	7.6	-
Равномерность изменения объема	мм	0.8	не более 10

Химический состав цемента (%)

Показатель	Фактическое значение	Предел значения по ГОСТ 31108-2020
SiO ₂	21.8	-
Al ₂ O ₃	4.9	-
CaO	61.5	-
Fe ₂ O ₃	3.5	-
MgO	2.0	-
SO ₃	3.2	не более 3.5
Na ₂ O	0.3	-
K ₂ O	0.8	-
Na ₂ Oэкв.	0.8	-
П.П.П.	2.4	-
Cl	0.02	не более 0.1

Минералогический состав клинкера (%)

Показатель	Фактическое значение
C ₃ S	70.6
C ₂ S	7.3
C ₃ A	5.4
C ₄ AF	12.2

На ООО «Цементум Волга» действует система менеджмента качества ISO 9001:2015