

Тип цемента	Портландцемент белый без минеральных добавок 1-го сорта
Марка	500
Обозначение	ПЦБ 1-500-Д0 ГОСТ 965-89
Торговая марка	Цемент "ДесоСЕМ 500" тарированный в мешки по 50 кг (на паллетах) и биг-беги по 1000 кг
Производитель	ООО "Цементум Центр"
Адрес	Россия, 140414, г. Коломна, ул. Цементников, д. 1
Сертификат	РОСС RU С-RU.СЛО2.В.00688/24, срок действия с 10.06.2024 по 09.06.2025

Качественные характеристики ПЦБ 1-500-Д0
Период: IV квартал 2024 год
Средние значения результатов физико-механических испытаний

Показатель	Единица измерения	Фактическое значение	Предел значения по ГОСТ 965-89
Остаток на сите с размером отверстий 32 мкм	%	0.6	-
Удельная поверхность по Блейну	см ² /г	4270	не менее 2500
Коэффициент отражения света (белизна)	%	83.2	не менее 80
Нормальная плотность цементного теста	%	30.6	-
Начало схватывания	мин	130	не ранее 45
Конец схватывания	мин	175	не позднее 600
Признаки ложного схватывания	-	нет	нет
Предел прочности при сжатии 28 суток	МПа	58.8	не менее 49
Предел прочности при изгибе 28 суток	МПа	7.3	-
Предел прочности при сжатии пропарка	МПа	38.7	не менее 32
Предел прочности при изгибе пропарка	МПа	4.3	-
Равномерность изменения объема	-	выдерживает	выдерживает

Химический состав цемента (%)

Показатель	Фактическое значение	Предел значения по ГОСТ 965-89
SiO ₂	21.1	-
Al ₂ O ₃	5.1	-
CaO	66.5	-
Fe ₂ O ₃	0.2	не более 0.5
MgO	1.0	-
TiO ₂	0.1	-
P ₂ O ₅	0.0	-
SO ₃	3.4	не более 3.5
Na ₂ O	0.1	-
K ₂ O	0.1	-
Na ₂ Oэкв.	0.1	-
Cl	0.00	не более 0.1

Минералогический состав клинкера (%)

Показатель	Фактическое значение
C ₃ S	73.4
C ₂ S	9.9
C ₃ A	13.3
C ₄ AF	0.6
CaOсв.	1.9

На ООО «Цементум Центр» действует система менеджмента качества ГОСТ ISO 9001-2015