

**Общество с ограниченной ответственностью «Научно-технический центр
«Сибирский научно-исследовательский институт цементной промышленности»**

(ООО «НТЦ «СибНИИцемент»)

660025, РОССИЯ, Красноярский край, г. Красноярск, ул. Семафорная, д. 329

ИЦ ООО «НТЦ «СибНИИцемент»

Адрес места осуществления деятельности:

660025, РОССИЯ, Красноярский край, г. Красноярск, ул. Семафорная, д. 329, пом. 13, 14, 36

Телефон (391)213-02-56, адрес электронной почты: sibniicement@mail.ru

Уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц: РОСС RU.0001.21СА12



УТВЕРЖДАЮ:

Руководитель ИЦ ООО «НТЦ «СибНИИцемент»

Л.А. Вертопрахова

Л.А. Вертопрахова

14 мая 2026 г.

ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ № 341 от 14.05.2026

Наименование образца испытаний* – портландцемент тампонажный (ПЦТ) со специальными добавками (III), облегченный, с плотностью цементного теста 1,5 г/см³ (О65) для низких и нормальных температур (50) – (ПЦТ-III-О65-50 ГОСТ 1581-2019)

Основание для проведения испытаний – Направление на проведение испытаний № 1847 от 27.04.2026 г. ОС ООО «НТЦ «СибНИИцемент»

Место проведения испытаний – ИЦ ООО «НТЦ «СибНИИцемент», 660025, Россия, г. Красноярск, ул. Семафорная, д. 329, пом. 13, 14, 36

Наименование заказчика, адрес* – ОС ООО «НТЦ «СибНИИцемент», юридический адрес: 660025, Россия, Красноярский край, г. Красноярск, ул. Семафорная, д. 329, фактический адрес места осуществления деятельности: 660025, Россия, Красноярский край, г. Красноярск, ул. Семафорная, дом 329, помещение 26. Тел. (391) 213-02-56.

Наименование производителя, адрес* – ООО «Цементум Волга», юридический адрес и фактический адрес места осуществления деятельности: 412906, Россия, Саратовская область, г. Вольск, ул. Цементников, д. 1

Описание, состояние и однозначная идентификация пробы (образца) – герметично упакованная в двойной полиэтиленовый пакет и опечатанная проба в количестве 16 кг, представляющая собой серый сыпучий материал. Целостность упаковки пробы не нарушена.

Маркировка пробы: ООО «Цементум Волга», ПЦТ-III-О65-50 ГОСТ 1581-2019, дата и место отбора проб: 15.04.2026 г., склад готовой продукции, МКР (10 шт.), номер партии 4501, дата изготовления 21.02-23.02.2026 г.* (Акт отбора образцов (проб) № 3 от 15.04.2026 г.)*

Нормативный документ на метод отбора пробы* – ГОСТ 30515-2013 «Цементы. Общие технические условия», п. 7.4

Регистрационные данные пробы ИЦ – № 291-2026

Нормативный документ, устанавливающий требования к продукции* – ГОСТ 1581-2019 «Портландцементы тампонажные. Технические условия»

Методики испытаний – ГОСТ 30108-94 «Материалы и изделия строительные. Определение удельной эффективной активности естественных радионуклидов»

Дополнения, отклонения или исключения из метода – отсутствуют

Условия проведения испытаний – температура – 20,6 °С, влажность – 42,3 %, мощность дозы гамма-излучения – 0,13 μSv/h

Дата поступления пробы (образца) – 27.04.2026 г.

Дата испытания – 30.04.2026 г.

Примечания. Протокол не может быть частично воспроизведен без письменного разрешения ИЦ. ИЦ не несет ответственность за достоверность сведений, представленных заказчиком. Полученные результаты испытаний относятся только к представленному заказчиком образцу и распространяются только на образец, прошедший испытания.

*Информация предоставлена заказчиком.

Перечень испытательного оборудования и средств измерений, использованных при проведении испытаний:

Спектрометр-радиометр гамма-, бета- и альфа-излучения, модель МКГБ-01 «РАДЭК», зав. № 675, инв. № 00-000331, свидетельство о поверке № С-ДЭБ/17-07-2025/448172461 до 16.07.2027 г.,

Весы лабораторные электронные ВЛТЭ-5100С, зав. № L072004, инв. № 00-000338, свидетельство о поверке № С-АШ/27-03-2026/ 514990993 до 26.03.2027 г.,

Низкотемпературная лабораторная электропечь SNOL 60/300, зав. № 447, инв. № 00-000005, протокол № 0001 до 15.01.2027 г.,

Термогигрометр электронный CENTER 315, зав. № 100108701, инв. № 00-000148, свидетельство о поверке № С-АШ/19-01-2026/495471592 до 18.01.2027 г.,

Дозиметр-радиометр МКС-АТ6130, зав. № 22158, инв. № 00-000332, свидетельство о поверке № С-АШ/20-03-2026/512649219 до 19.03.2027 г.

РЕЗУЛЬТАТЫ ИСПЫТАНИЙ

Регистрационные данные пробы ИЦ	Определяемый показатель	Единицы измерения	Требования к определяемому показателю		Обозначение НД на метод испытаний	Результаты испытаний с абсолютной погрешностью
			Обозначение НД на продукцию	Нормативное значение		
1	2	3	4	5	6	7
291-2026	Удельная эффективная активность естественных радионуклидов (А _{эфф})	Бк/кг	ГОСТ 1581-2019, п. 5.3	не более 370	ГОСТ 30108-94, п. 4.2	60 ± 8

Испытания провел:

Техник

Ответственный за оформление протокола испытаний:

Руководитель группы физико-механических испытаний

Е.А. Козлова

Т.В. Кабанова

Окончание протокола испытаний



Верна
Кабанова Т.В.
Сергеев С.