



Тип цемента	Портландцемент для бетонных покрытий
Класс прочности	52,5 нормальнотвердеющий
Обозначение	ЦЕМ I 52,5Н ДП ГОСТ 33174-2014
Производитель	ООО "Цементум Центр"
Адрес	Россия, 140414, г. Коломна, ул. Цементников, д. 1
Сертификат	РОСС RU C-RU.СЛ02.В.00787/25, срок действия с 10.06.2025 по 09.06.2026/ РОСС RU C-RU.СЦ01.В.01349/26, срок действия с 09.06.2026 по 08.06.2027

Качественные характеристики ЦЕМ I 52,5Н ДП

Период: II квартал 2026 год

Средние значения результатов физико-механических испытаний

Показатель	Единица измерения	Фактическое значение	Предел значения по ГОСТ 33174-2014
Остаток на сите с размером отверстий 45 мкм	%	2,2	-
Удельная поверхность по Блейну	см2/г	3669	не менее 2800, не более 4000
Нормальная густота цементного теста	%	27,7	не более 30
Водоотделение	%	27,2	не более 28
Начало схватывания	мин	130	не ранее 120
Конец схватывания	мин	180	-
Предел прочности при сжатии 2 суток	МПа	26,1	не менее 20
Предел прочности при изгибе 2 суток	МПа	4,3	-
Предел прочности при сжатии 28 суток	МПа	58,5	не менее 52,5
Предел прочности при изгибе 28 суток	МПа	7,9	не менее 6.5
Равномерность изменения объема	-	1,0	не более 10

Химический состав цемента (%)

Показатель	Фактическое значение	Предел значения по ГОСТ 33174-2014
SiO2	19,8	-
Al2O3	4,6	-
CaO	63,2	-
Fe2O3	3,4	-
MgO	3,1	-
SO3	2,7	не более 4,0
Na2O	0,1	-
K2O	0,5	-
Na2Oэкв.	0,4	не более 0,8
П.П.П.	1,3	не более 5,0
Н.О	0,4	не более 5,0
Cl	0,00	не более 0,1

Минералогический состав клинкера (%)

Показатель	Фактическое значение
C3S	74
C2S	5
C3A	7
C4AF	11

На ООО «Цементум Центр» действует система менеджмента качества ISO 9001:2015