



Тип цемента	Портландцемент тампонажный бездобавочный для низких и нормальных температур
Обозначение	ПЦТ I- 50 ГОСТ 1581-2019
Производитель	ООО "Цементум Волга"
Адрес	Россия, 412906, г. Вольск, Саратовская обл., ул. Цементников, д. 1
Сертификат	РОСС RU C-RU.CЦ01.B.01184/25, срок действия с 09.06.2025 по 08.06.2026

Качественные характеристики ПЦТ I- 50**Период: IV квартал 2025 год****Средние значения результатов физико-механических испытаний**

Показатель	Единица измерения	Фактическое значение	Предел значения по ГОСТ 1581-2019
Остаток на сите с размером отверстий 45 мкм	%	1,6	-
Удельная поверхность по Блейну	см ² /г	3735	-
Водоотделение	мл	2,9	не более 8,7
Растекаемость цементного теста	мм	229	не менее 200
Консистенция цементного теста через 90 мин	Вс	10,5	не более 30
Предел прочности при изгибе 2 суток	МПа	5,5	не менее 2,7

Химический состав цемента (%)

Показатель	Фактическое значение	Предел значения по ГОСТ 1581-2019
SiO ₂	20,4	-
Al ₂ O ₃	4,6	-
CaO	64,8	-
Fe ₂ O ₃	3,7	-
MgO	1,1	-
TiO ₂	0,2	-
P ₂ O ₅	0,2	-
SO ₃	3,0	не менее 1,5 и не более 3,5
Na ₂ O	0,2	
K ₂ O	0,8	
H ₂ O	0,4	не более 5,0
Na ₂ Oэкв.	0,7	-
П.П.П.	1,0	не более 5,0
Cl	0,01	не более 0,10

Минералогический состав клинкера (%)

Показатель	Фактическое значение
C ₃ S	72
C ₂ S	7
C ₃ A	6
C ₄ AF	12

На ООО «Цементум Волга» действует система менеджмента качества ISO 9001:2015

